

XPS N-VII-L

Type N (lucht als celgas) met glad en extrusieverdicht oppervlak.
Randafwerking: L-Sponning rondom.



Omkeerdaken (parkeerdaken), industriële en zwaar belaste vloeren, perimeterisolatie

Ook geschikt onder draagvloer en bij vloerverwarming

- ✓ Product met zeer hoge druksterkte
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,80	60	1.250	600	6	4,50	14	63,00	D	2143695
2,35	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	D	2144787
2,85	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	D	2144222
NON-STOCK minimale afname en leveringstermijn op aanvraag									
1,55	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	NS	2144221
3,55	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	NS	2141132
4,15	140	1.250	600	3	2,25	12	27,00	NS	2140300
4,60	160	1.250	600	2	1,50	16	24,00	NS	2140311
5,60	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	NS	2140313

D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

• Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p)	0,033 W/mK (dikte 50-60mm) 0,034 W/mK (dikte 80, 120, 140mm) 0,035 W/mK (dikte 100, 160mm) 0,036 W/mK (dikte 200mm)
• Brandklasse (EUROKLASSE)	E
• Diktetolerantie	T1
• Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	≥ 700 kPa

Specifieke productkenmerken

• Dimensionele stabiliteit DS (70,90)	< 5%
• Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)	< 5%
• Druksterkte op lange termijn CC	CC(2/1,5/50)250
• Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)	≤ 0,7%
• Wateropname door diffusie WD(V)	WD(V)3
• Vries- en dooiweerstand FTCD	FTCD1