

Technische fiche: bouwfolies

Karakteristieken	Methode	Eenheid	Waarde
Type			Lage densiteit polyethyleenfolie geproduceerd uit regranulaten
Productnaam			Transparant – ecoclair – ecomix – opaak
Productbeschrijving			Flexibele banen voor waterafdichting type A
Toepassing			Kunststofbanen tegen optrekkend vocht, inclusief kunststof voor kelder- en funderingsafdichting
Dikte*	EN 1849-2	Mm	0.035 – 0.250
Breedte**	EN 1849-2	Mm	1.500 – 6.000
Lengte***	EN 1849-2	M	>10
Dichtheid	EN ISO 1183	g/cm ³	0.92
Waterdichtheid****	EN 1928	2 kPa	Conforme
Reactie op brand	EN 13501-1		F
Treksterkte lengterichting	EN 12311-1	MPa	>0.21
Treksterkte dwarsrichting	EN 125310-1	N	>15
Scheurweerstand lengterichting	EN 12310-1	N	>15
Scheurweerstand dwarsrichting	EN 12310-1	N	>12
Statische weerstand t.o.v. beton – 25 kg	EN 12730		Geen perforatie
Impact weerstand op alu	EN 12691	Mm	>= 1.5600 mm
Overlapverbinding	EN 12317-2		NPD

*Testmethode EN 1849-2; tolerantie +/- 10%

**Testmethode EN 1849-2; tolerantie +/- 5%

***Testmethode EN 1849-2; tolerantie +/- 5%

****De resultaten van de waterdichtheid gelden enkel voor de folie en niet voor de overlappingsen.

